

# AEROSOL 1K ADN-COLOR

## CARACTERISTIQUES

<b>Nature</b>	PEINTURE ALKYDE MODIFIEE MONOCOMPOSANTE
<b>Aspect</b>	MAT / SATINE
<b>Teintes</b>	TOUTES TEINTES OPAQUES /METALLISEES/NACREES PEINTURE DE FINITION MONOCOMPOSANTE MOTOS,VOITURES,POIDS LOURDS, INDUSTRIE, TRAVAUX PUBLICS,BATEAUX,MEUBLES
<b>Conditionnements</b>	500ML BRUT, 400ML NET
<b>Point éclair</b>	< 23°C
<b>Code article</b>	
<b>Viscosité</b>	-
<b>Masse volumique</b>	25 A 40 SCA N°4 A 20°C
<b>Extrait sec en volume</b>	1,000 A 1,200 SELON LA TEINTE
<b>Extrait sec en poids</b>	30 % (+/- 5)
<b>Pouvoir couvrant theorique</b>	40 % (+/- 5) 1 A 2 M <sup>2</sup> / LITRE SUIVANT EPAISSEUR ETAT DU SUPPORT

## UTILISATION

<b>Préparation du support</b>	DEGRAISSE LE SUPPORT  AGITER FORTEMENT / 5MNS
<b>Epaisseur humide Epaisseur sèche</b>	60 A 90 µ  20 A 35 µ

## SECHAGE

<b>Désolvantation</b>	10 MINUTES
<b>Hors poussière</b>	10 MINUTES
<b>Toucher</b>	1 HEURE
<b>Divers</b>	ETUVAGE : 30 MINUTES

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.



## REMARQUES

AEROSOL SANS CFC, PROPULSEUR CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES

## DIVERS

**Conservation en stock**

1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 ° C .

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

